

**Dichiarazione di prestazione: CPR-02-CELERAN L/CF**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Prodotto: **CELERAN L/CF**

Codice: **0107100010**

Usi previsti:

**EN 934-2: 2009 + A1:2012 - Prospetto 6**

**Additivi Acceleranti di presa**

Fabbricante:

**Newredil srl**

**Via Bruno Buozzi, 1**

**20097 San Donato Milanese - Milano - Italia**

Sistemi di VVCP:

**Sistema 2+**

Norma armonizzata:

**EN 934-2: 2009 + A1:2012 - Prospetto 6**

Organismo notificato:

**CERTIQUALITY srl – n. 0546** ha effettuato

- i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,**
- ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.**

secondo il sistema **2+**

e ha rilasciato **certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 0546 - CPR - 23703.**

Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di cloruri	Senza cloruro	EN 934-2:2009 +A1:2012
Contenuto di alcali	< 6,00 %	
Comportamento alla corrosione	Contiene sostanze dichiarate secondo Appendice A.2 della EN 934-1:2008 – Contiene: Nitrati	
Resistenza alla compressione	<i>A parità di consistenza:</i> a 28 gg, miscela di prova ≥80% della miscela di controllo a 90 gg, miscela di prova ≥ della miscela di prova a 28 giorni	
Contenuto di aria	Miscela di prova ≤2% in volume al di sopra della miscela di controllo	
Contenuto di aria (aria inglobata)	NPD (si applica solo agli additivi aeranti)	
Caratteristiche dei vuoti di aria	NPD (si applica solo agli additivi aeranti)	
Riduzione di acqua	NPD (si applica solo agli additivi: riduttori d'acqua/fluidificanti ; riduttori d'acqua ad alta efficacia/superfluidificanti ; ridardanti di presa/riduttori d'acqua/fluidificanti ; ridardanti di presa/riduttori d'acqua ad alta efficacia/superfluidificanti ; acceleranti di presa/riduttori d'acqua/fluidificanti)	
Essudazione	NPD (si applica solo agli additivi ritentori d'acqua)	
Tempo di presa	A 20°C: Miscela di prova ≥30 minuti A 5°C: Miscela di prova ≤60% della miscela di controllo	
Tempo di indurimento / sviluppo della resistenza	<i>A parità di consistenza:</i> a 28 gg, miscela di prova ≥80% della miscela di controllo a 90 gg, miscela di prova ≥ della miscela di prova a 28 giorni	
Assorbimento capillare	NPD (si applica solo agli additivi resistenti all'acqua)	
Consistenza	NPD (si applica solo agli additivi : riduttori d'acqua ad alta efficacia/superfluidificanti ; ridardanti di presa/riduttori d'acqua ad alta efficacia/superfluidificanti)	
Sostanze pericolose	Conforme al DL 14/03/2003 n. 65 (direttiva 1999/45/CE) e successivi adeguamenti al regolamento 1907/2006/CE	
Durabilità	La durabilità è riferita al calcestruzzo additivato	
Porzione segregata	NPD (si applica solo agli additivi di miglioramento di coesione)	EN 934-2:2009 +A1:2012

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Paolo Novello  
Amministratore delegato di  
Newredil S.r.l. e Chryso Italia S.r.l.



In: San Donato Milanese

addì: 04 marzo 2019