



EXOCEM FP70

Malta tixotropica a ritiro compensato con fibre di polipropilene per ripristini in ambienti fortemente aggressivi



Ruredil
Schema tecnica

Il materiale

EXOCEM FP70 è un premiscelato a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 8147) e fibre di polipropilene. Dopo aggiunta di acqua si ottiene una malta tixotropica, fortemente adesiva al calcestruzzo, al laterizio e al ferro, durabile e idonea per riparazioni e rivestimenti strutturali, senza ritiro.

EXOCEM FP70 è caratterizzata da elevata durabilità anche in ambienti fortemente aggressivi.

Le proprietà

Le fibre di polipropilene formano nell'impasto un'armatura secondaria tridimensionale che contrasta qualsiasi fessurazione dovuta a condizioni non ideali di maturazione, quali il ritiro plastico o le vibrazioni (dovute per esempio al traffico veicolare).

In particolare EXOCEM FP70 è stata oggetto di una sperimentazione in cui è stata evidenziata la proprietà di questa malta a non fessurare, sia in fase plastica che indurita, anche se soggetta, subito dopo il confezionamento, a lunghi tempi di vibrazione su una tavola vibrante che simula le sollecitazioni cui sono soggette, per il traffico veicolare, le strutture da ponte.

Inoltre EXOCEM FP70 presenta:

- elevate resistenze meccaniche a compressione e a flessione;
- facilità e rapidità di posa in opera e finitura;
- modulo elastico e coefficiente di espansione termica simile a quello del calcestruzzo;
- resistenza ai solfati (nessun degrado);
- resistenza all'attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive; resistenza ai cicli di gelo e disgelo anche in presenza di sali disgelanti;
- assenza di fessurazioni da ritiro;
- assenza di bleeding.

Per una finitura superficiale che assicuri una elevata qualità estetica dell'intervento impiegare RASOCEM RA o RASOCEM NI.



Conforme alla norma EN 1504-3

EXOCEM FP70 risponde ai requisiti definiti nella UNIEN 1504/9 ("Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Principi generali per l'uso dei prodotti e sistemi") e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 ("Riparazione strutturale e non strutturale") per malte strutturali di classe R4.

Seconda edizione 07/2017. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.

I campi di applicazione

- Riparazione di elementi lesionati in calcestruzzo;
- reintegro di travi in cemento armato, pilastri ecc. anche sotto traffico;
- giunti rigidi in prefabbricazione;
- rivestimenti strutturali.

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto

Il sottofondo va accuratamente pulito dalla polvere nonché da eventuali tracce di ruggine, olio e grasso. Irruvidire la superficie, usando eventualmente una bocciardatrice, togliendo il calcestruzzo ammalorato. Questa operazione è necessaria per garantire una perfetta adesione al supporto da parte dell' EXOCEM FP70.

Per riporti superiori a 20 mm bisogna operare applicando più mani. In casi particolari, per grandi superfici e notevoli spessori, si può prevedere un rinforzo con rete elettrosaldata, non aderente alla superficie scarificata e fissata con chiodi.

Saturazione con acqua

Bagnare il sottofondo saturandolo con acqua, avendo cura di asportarne l'eccesso.

Preparazione del materiale

Si consiglia di confezionare la malta con impastatrice meccanica evitando la miscelazione a mano. Versare nell'impastatrice circa 90% dell'acqua prescritta sulla confezione; azionare l'impastatrice aggiungendo EXOCEM FP70 senza interruzioni per evitare la formazione di grumi; mescolare l'impasto per 2-3 minuti; aggiungere se necessario la restante acqua per arrivare alla consistenza voluta e mescolare per altri 3-4 minuti.

In climi particolarmente caldi si possono tollerare piccoli incrementi nel contenuto di acqua rispetto ai valori della tabella, mentre il contrario si verifica in climi freddi e umidi.

Messa in opera

Applicare EXOCEM FP70 con cazzuola o a spruzzo. La finitura può essere eseguita lisciando la superficie con un frattazzo di legno o di plastica. Quest'ultima operazione va avviata durante l'inizio presa della malta, riscontrabile quando è possibile appoggiare le dita senza che affondino nella malta stessa.

È consigliabile applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +40°C; temperature basse (<5°C) rallentano notevolmente la presa; temperature elevate (>40°C) fanno perdere velocemente lavorabilità alla malta.

Stagionatura

La presenza nell'impasto delle fibre di polipropilene e di specifici additivi antiritiro evita la formazione di cavillature e fessurazioni anche senza l'applicazione di un agente protettivo. Tuttavia in ambienti con forte ventilazione esposizione solare può essere necessario prevedere una stagionatura umida o l'applicazione di un agente antievaporante (Curing Eco).

Caratteristiche tecniche

Dati tecnici della malta	
Acqua d'impasto per 100 kg di premiscelato secco	13,5 – 14,5 litri
Consistenza della malta (EN 13395-1)	160 +/- 10 mm
Peso specifico malta fresca (EN 1015-6)	2,15 ± 0,05 g/cc
Volume di malta fresca per 100 kg di premiscelato secco	circa 53 litri
Resa (consumo di premiscelato secco)	circa 18,9 kg/m ² /cm
Espansione Contrastata a 1 gg	>0,04%
Resistenza Compressione 1; 7; 28 gg (EN 12190)	>22; >60; >70 MPa
Resistenza Flessione 1; 7; 28 gg (EN 196-1)	>7; >9,5; >11,5 MPa
Modulo elastico a 28 gg (EN 13412)	> 30 GPa
Forza d'aderenza alla barra liscia a 28 gg - RILEM-CEB-FIP- RC6-78	> 4 MPa
Forza d'aderenza alla barra aderenza migliorata a 28 gg -RILEM-CEB-FIP- RC6-78	> 32 MPa
Adesione al calcestruzzo a 28 gg (EN 1542)	> 4 MPa (si rompe il supporto)
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1
Resistenza ai solfati (ASTM C88)	Nessun degrado dopo 15 cicli

Stoccaggio

EXOCEM FP70 deve essere conservato nelle confezioni originali chiuse ad una temperatura compresa tra +5°C e +40°C, in ambiente coperto e asciutto. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto in quanto, essendo a base cementizia, è sensibile all'umidità.

Indicazioni sulla sicurezza

Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con l'utilizzo. EXOCEM FP70 è un prodotto a base di cemento. Può causare irritazione alla pelle e agli occhi. Si raccomanda di indossare sempre indumenti, guanti e occhiali protettivi adatti.

Nota bene

Non usare EXOCEM FP 70 per

- ancoraggi;
- elementi cassetati;
- a contatto con liquidi a pH inferiore a 5.

SCHEDA CATALOGO

Specifiche chimico/fisiche:

Peso specifico: 2,15 +/- 0,05 (malta fresca)
Consistenza: 160 +/- 10 mm (malta fresca)



Composizione di massima:

Preparato a base di cemento, sabbia, fibre di polipropilene, riempitivi e additivi tecnologici.

Definizione prestazionale:

Malta tixotropica a ritiro compensato con fibre di polipropilene per ripristini in ambienti fortemente aggressivi.

Confezione

sacchi da 25 kg

Resa (consumo premiscelato secco):

Circa 18,9 kg/m²/cm

Codice

0105035020

Aggiornamento 07.2017

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certquality per la: "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.